

## decofill interior

Plaste de yeso reforzado de celulosa para interiores. Decofill interior crea superficies lisas y sin tensión para trabajos siguientes de pintura y de aplicación de papel pintado.

<b>Ámbito de aplicación:</b>	<p><i>Decofill interior</i> es adecuado para rellenar grietas y agujeros, para alisar la superficie completa, pegar y llaguear paneles de yeso así para modelar. Se puede aplicar sobre todo tipo de superficie mineral como revoque, piedra, hormigón, hormigón celular, mampostería y similar.</p> <p>No es adecuado para emplastecer superficies en vidrio, materia plástica, madera y superficies de dispersión.</p>
<b>Datos técnicos:</b>	<p>Materias primas: Yeso natural, metilcelulosa</p> <p>Densidad: aprox. 0,75 g/cm<sup>3</sup></p> <p>Valor pH: 7 - 8</p> <p>Proporción para Preparación: 1,8 - 2,0 partes de polvo para 1 parte de agua (p. ej. 1 kg de polvo para 650 ml de agua)</p> <p>Rendimiento: 1 kg de polvo para 1 m<sup>2</sup> con un espesor de aplicación de 1 mm</p> <p>Tiempo de aplicación: Aprox. 60 minutos a + 20°C</p> <p>Reacción al fuego: A1 según EN 13501-1</p> <p>Resistencia a la flexión: 203 N según EN 13963-3B</p> <p>Condormidad CE según EN 13963 – tipo de plaste: 3B</p> <p>Condormidad CE según EN 13279-1 – tipo de mortero de yeso seco: C7/20/2</p>
<b>Preparación de la superficie:</b>	<p>La superficie de aplicación debe estar seca, ser estable y no tener residuos de sustancias separadoras (polvo, aceite, etc.). Eliminar los papeles pintados antiguos con el <i>Removedor de papeles pintados decotric</i> y las pinturas antiguas mal adheridas. Eliminar el revoque suelto. Pretratar las superficies muy absorbentes, arenosas y enyesadas con la <i>Imprimación de fondo sin disolventes LF decotric</i>.</p>
<b>Aplicación:</b>	<p>Llenar un recipiente limpio con agua clara y fría y echar <i>decofill interior</i>. Mezclar con fuerza hasta obtener un mortero sin grumos. Usar una consistencia más firme para rellenar grietas y agujeros que para emplastecer una superficie completa. Después un tiempo de maduración de 2-3 minutos, la masilla se puede aplicar con una espátula o una llana. Irregularidades pequeñas se pueden alisar con un esponja después de que la superficie se seque por completo. Para evitar un secado irregular de pinturas durante trabajos siguientes de pintura, se puede requerir imprimir la superficie con la <i>Imprimación de fondo sin disolventes LF decotric</i>.</p> <p>Lavar las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.</p>
<b>Almacenamiento:</b>	<p>¡Almacenar en un lugar fresco, pero protegido contra las heladas! ¡Guardar los envases bien cerrados!</p>
<b>Tamanos de envase:</b>	<p>Caja plegable de 500 g 003001001</p> <p>Caja plegable de 1 kg 003002001</p> <p>Caja plegable de 2 kg 003003001</p> <p>Bolsa de papel de 5 kg 003004001</p> <p>Saco de papel de 10 kg 003005001</p> <p>Saco de papel de 25 kg 003006001</p>